



Exterior Stucco Color Coat

Base 100 | Base 200 | Premix



Description:

LaHabra Wall Exterior Stucco Color Coat provides a lasting, durable color finish over LaHabra BasiC926, LaHabra Wall or a portland cement "brown coat". Product is available in 16/20 and 20/30 aggregates.

Advantages of Stucco:

- Integral color that is fade resistant
- Economical
- Low maintenance

Colors: 30 Standard colors and 12 Lifestyle colors are available. LaHabra Color Packs are specifically designed for use with LaHabra Exterior Color Coat bases. Special colors are available upon request.

Coverage: Approximate coverage per 90 lb (40.8 kg) bag:

- Float Finish 15-20 sq. yd. (12-17m²).
- Light Spanish texture or machine dash 10-15 sq. yd. (8-12m²)
- Coverage will vary depending on substrate, thickness and texture of the application.

Composition: Exterior Stucco Color Coat is a blend of portland cement, hydrated lime, aggregates and additives.

Packaging: Exterior Stucco Color Coat is available in 90 lb, multi-wall bags.

Storage: LaHabra Exterior Stucco Color Coat should be stored under cool, dry conditions. Avoid direct contact with the ground. Properly stored LaHabra Exterior Stucco Color Coat has a useable lifetime of approximately six (6) months from date of manufacture.

Job Procedure:

A. Condition of the Base

1. The finish of the plaster "brown coat" base partially determines the texture, color and final result of the finish.
2. First, rod, darby or trowel the base to produce the desired level.

3. Next, hard float the base to eliminate "slick spots" and open the surface to enable a good mechanical bond for the finish coat.
4. Hand application over portland cement plaster: Prior to application of exterior stucco finish, the portland cement base coat shall be dampened with clean water to control and equalize suction. Allow surface moisture to dissipate prior to application of the Exterior Stucco Color Coat. For application over any surface other than a portland cement brown coat, contact LaHabra for proper preparation.

B. Mixing Instructions:

1. **Read the entire label before using this product.**
2. Using a mechanical plaster mixer, mix one (1) 90 lb. bag of appropriate stucco base with approximately three (3) gallons of potable water to a thin consistency until it is smooth and free of lumps.
3. Add all of the color packs (1 per bag for a standard color, a maximum of 4 standard color packs can be added per 90 lb. bag for increased color depth) to be used for one "batch" and mix until color is evenly dispersed, (approximately 1 to 2 minutes).
4. Thin the mixture with water and then add the remaining bags of stucco base (adjusting water as necessary) to correspond with the number of color packs mixed in step 3. Allow material to mix at a somewhat stiff consistency for approximately 15 minutes. Add the remaining amount of water to achieve the desired consistency, and then disengage the mixing blades for approximately 5 to 10 minutes in order to temper the material. Doing this allows the material to start its initial set. Re-engage the mixing blades for approximately 5 minutes, adjusting the water and mixing only long enough to achieve uniformity. The material is now ready to be removed from the mixer and applied to the wall. (Please see section C. Application.)
5. For additional batches of the same material, thin the remaining mixture with water, then repeat steps 3 & 4. Wash out mixer completely to change colors.

Note: All LaHabra cement/lime finish products should be mechanically mixed for a minimum of 20 minutes after the last bag of stucco base is added to fully disperse the color.

C. Application:

1. Color coat shall be approximately 1/8" thick.
2. Hand application over a portland cement brown coat: Spread on even coat, double back with an additional coat, and trowel to the desired finish.

3. Machine application:

- a) Spray the first coat to completely cover the dry portland cement brown coat.
 - b) Correct imperfections by filling and/or scraping. Allow to dry prior to applying the second texture coat.
 - c) During periods of cool temperatures and/or high humidity, it is recommended that one full day be allowed between coats.
4. During periods of hot or dry weather condition, a light spray (mist) of clean water is recommended over the stucco finish. LaHabra Exterior Stucco Color Coat will normally dry and set the same day. Allow 28 days for curing.
 5. Color and performance may be affected by the addition of field additives. Field additives are not to be used except at the direction of the Technical Department.

Note: Exterior Stucco Color Coat is not designed for use as a smooth trowel finish. Santa Barbara Mission Finish is the product designed for this use.

Material Standard

- A. Type-S Hydrated Lime: ASTM C-206 & ASTM C-207
- B. White Portland Cement: ASTM C-150 Type 1; Federal SS-C-1960-/3 Type 1
- C. LaHabra Exterior Stucco Finish: Conforms to ASTM C926 recommendations.

Variations in color due to weather, job conditions, and method of application should be expected. To correct color variation on stucco finishes (except Santa Barbara Mission Finish) apply LaHabra Fog Coat. To change the color of stucco finishes that have not been painted or sealed (including Santa Barbara Mission Finish) apply Allegro. Allegro and Fog Coat are both available in all of LaHabra's Standard and Lifestyle colors.

Cautions and Limitations:

- A. Always wear proper safety equipment, including particle mask, when mixing and/or applying any cementitious product.
- B. Use only on surfaces that are sound, clean, dry, unpainted, and free from any residue that might affect the ability of this product to bond to the surface.
- C. Ambient and surface temperature must be 40° F (4° C) or higher during application. Protect from freezing for a period of not less than 48 hours after set has occurred. Provide supplemental heat and protection from precipitation as needed.
- D. Ambient and surface temperatures must not exceed 120° F (49° C) during and 24 hours after application.
- E. Avoid application in direct sunlight in hot weather.
- F. Colors may vary due to substrate, weather, job conditions and method of application. Before applying product, a sample should be applied and allowed to cure for color approval.

Descripción:

LaHabra Wall Exterior Stucco Color proporciona un color durable sobre LaHabra Basic926, LaHabra Wall, o un cemento Portland "cobertura marrón". El producto esta disponible en agregados de 16/20 y 20/30.

Ventajas del Exterior Stucco Color Coat:

- Color integral que no pierde intensidad
- Económico
- Bajo nivel de mantenimiento

Colores: Exterior Stucco Color Coat viene en 30 colores Standard y 12 tonos (colores Lifestyle). Los paquetes para dar color LaHabra Color Packs están específicamente diseñados para usarse con las bases para recubrimientos de color LaHabra Exterior Color Coat. Colores especiales están disponibles al solicitarse.

Cobertura: Cobertura aproximada por bolsa de 90 libras (40.8 Kg.):

- Float Finish 15-20 yd cuadrada (12-17m²).
- Light Spanish Texture o Machine Dash 10-15 yd cuadradas. (8-12m²)
- La cobertura variará dependiendo del sustrato, lo grueso y la textura de la aplicación.

Composición: El acabado Exterior Stucco Color Coat es una mezcla de cemento pórtland, cal hidratada, aglomerantes y aditivos.

Envase: El acabado Exterior Stucco Color Coat viene en bolsas de varias paredes, de 90 libras (40.8 Kg).

Almacenamiento: El acabado Exterior Stucco Color Coat de LaHabra debe conservarse en un lugar fresco y seco. Evite el contacto directo con el suelo. Debidamente conservado, el acabado Exterior Stucco Color Coat de LaHabra tiene una vida útil de aproximadamente seis (6) meses a partir de la fecha de fabricación.

Procedimiento de trabajo:

A. Estado de la base

1. La terminación de la "capa marrón" de revoque determina parcialmente la textura, el color y el resultado final del acabado.
2. Primero, pasar una varilla, llana o espátula a la base hasta lograr el nivel deseado.
3. Luego aplanar con fuerza la base para eliminar las áreas lisas y abrir la superficie para permitir una buena adhesión mecánica de la capa de acabado.
4. Aplicación a mano sobre revoque de cemento pórtland: Antes de la aplicación del acabado exterior de estuco, la base de cemento pórtland debe mojarse con agua limpia para limitar e equiparar la succión. Espere a que la humedad

de la superficie desaparezca para aplicar el acabado Exterior Stucco Color Coat. Para la aplicación sobre otra superficie que no sea un recubrimiento de cemento pórtland marrón, consulte a LaHabra sobre la preparación correcta.

B. Instrucciones para hacer la mezcla:

1. Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
2. Coloque en una mezcladora mecánica una (1) bolsa de 90 libras (40.8 Kg.) de base para estuco y aproximadamente 3 galones (entre 10 y 12 litros) de agua potable para lograr una consistencia delgada que sea suave y no tenga grumos.
3. Añada todos los paquetes de color (1 por bolsa para obtener un color estándar; puede agregarse un máximo de 4 paquetes estándar a una bolsa de 90 libras (40.8 Kg.) para profundizar el color) que usará en un "lote" y mezcle hasta que el color esté uniformemente disperso (aproximadamente uno a dos minutos).
4. Aligere la mezcla con agua y luego añada las bolsas restantes de base para el estuco (añada agua si es necesario) de acuerdo con la cantidad de paquetes de color mezclados en el paso 3. Espere aproximadamente quince minutos hasta que el material se mezcle y adquiera una consistencia algo dura. Añada el resto de agua para lograr la consistencia deseada, luego desenganche las cuchillas y mezcle aproximadamente cinco a diez minutos para suavizar el material. Esto le permite al material comenzar su solidificación inicial. Reenganche las cuchillas mezcladoras y continúe por aproximadamente cinco minutos, añadiendo agua y mezclando sólo lo suficiente para lograr uniformidad. Ahora el material está listo para retirarse de la mezcladora y aplicarse a la pared. (Consulte la sección C. Aplicación.)
5. Para otros lotes del mismo material, aligere con agua la mezcla restante, luego repita los pasos 3 y 4. Lave completamente la mezcladora si cambia de colores.

Nota: Para que el color quede totalmente dispersado, todos los productos LaHabra para acabados al cemento o a la cal deben mezclarse mecánicamente durante un mínimo de veinte minutos después de añadir la última bolsa de base para estuco.

C. Aplicación:

1. El recubrimiento de color debe tener un espesor aproximado de 1/8".
2. Aplicación a mano sobre un recubrimiento de cemento pórtland marrón: Dispérselo en una capa uniforme, refuércelo con otra capa y alise hasta obtener el acabado deseado.
3. Aplicación a máquina:
 - a) Rocíe la primera capa hasta cubrir completamente la capa seca de cemento portland marrón.
 - b) Corrija las imperfecciones rellenando o raspando. Espere a que se seque antes de aplicar la segunda capa de textura.

c) Se recomienda que durante los períodos de bajas temperaturas o de alta humedad se deje pasar un día entre una capa y otra.

4. Para los períodos cálidos y secos se recomienda rociar ligeramente con agua limpia sobre el acabado de estuco. El acabado de LaHabra Exterior Stucco Color Coat normalmente se seca y solidifica en el día. Espere veintiocho días para el curado.
5. El color y rendimiento pueden verse afectados por el añadido de aditivos. Los aditivos no deben usarse excepto por instrucción del departamento técnico.

Nota: Exterior Stucco Color Coat no esta diseñado para el uso como un acabado liso de palustre. El acabado de Santa Barbara Mission Finish es el producto diseñado para este uso.

Normativa de los materiales

- A. Cal hidratada tipo S: ASTM C-206 y ASTM C-207
- B. Cemento blanco Pórtland: ASTM C-150 Tipo 1; SS-C-1960-/3 Tipo 1 Federal
- C. Estuco para acabados exteriores LaHabra: De acuerdo con las recomendaciones para ASTM C926.

Las variaciones en los colores debidos al clima, condiciones de trabajo, y el método de aplicación deben ser anticipados. Para corregir variaciones de color en acabados de estuco (excepto Santa Barbara Mission Finish) aplique LaHabra Fog Coat. Para cambiar el color de acabados de estuco que no han sido pintados ni sellados (inclusive Santa Barbara Mission Finish) aplique Allegro. La cobertura de Allegro y Fog Coat ambos estan disponibles en todos los colores de LaHabra Standard y colores de Lifestyle.

Precauciones y limitaciones:

- A. Use siempre equipamiento de seguridad apropiado, que incluya máscara filtro para partículas de polvo, al mezclar o aplicar cualquier producto de la familia del cemento.
- B. Use estos productos sólo en superficies que estén sanas, limpias, secas, sin pintar y sin ningún tipo de residuo que pueda afectar la capacidad que tiene este producto para adherirse a la superficie.
- C. Durante la aplicación, la temperatura ambiente y la de la superficie deben ser de por lo menos 40 °F (4 °C). Proteja de la congelación al menos durante las cuarenta y ocho horas posteriores a la solidificación. Suplemente proporcionando más calor y protección de la lluvia si fuere necesario.
- D. La temperatura ambiente y la de la superficie no deben exceder 120 °F (49 °C) durante las veinticuatro horas posteriores a la aplicación.
- E. En climas cálidos, evite la aplicación bajo el sol.
- F. Los colores pueden variar debido al estado del sustrato, al clima, a las condiciones de trabajo y al método de aplicación. Antes de aplicar el producto, debe probarse una muestra y esperar que esté curada para aprobar el color.

Corporate Office

ParexLahabra, Inc.
4125 E. La Palma Ave., Suite 250
Anaheim, CA 92807
Telephone: 714-778-2266
Toll Free: 877-LHSTUCCO
Fax: 714-774-2079

Plants

Riverside, CA
French Camp, CA
Albuquerque, NM
Colorado Springs, CO
San Antonio, TX
Redan, GA
Wilkes Barre, PA

Warehouses

Anaheim, CA
North Hollywood, CA

